



# ARDEX P 7

## Hurtigtørrende primer og hæftebro

- Hurtigtørrende primer og hæftebro til gulv, væg og loft.
- Til ikke sugende underlag.
- Tør på ca. 30-60 min. på ikke sugende underlag og 60-120 min. på træbaserede pladeunderlag (ved +20 °C.)
- Til indendørs brug.



### Anvendelsesområde

Brugsklar blanding til tætte og glatte underlag som ARDEX P 40 MS, epoxy, fliser, terrazzo og støbeasfalt eller træbaserede underlag som finér, spån- og OSB-plader.

Underlag skal være permanent tørre, faste og fri for støv og skillemidler. Eksisterende underlag rengøres og slibes inden ARDEX P 7 påføres. Lettøre porøse underlag behandles med ARDEX P 40 MS og primes efterfølgende med ARDEX P 7.

Kan anvendes ved temperaturer  $>+15$  °C i luft og underlag. Påføres med velour-/skumrulle eller pensel i et ensartet jævnt lag, som skal tørre op til en rødlig film inden efterfølgende arbejder.

**Bemærk:** På sugende underlag samt asfaltklæber skal der anvendes ARDEX P 51 jf. datablad.

**Tekniske data:**

Materialeforbrug:	Velour- eller skumrulle: 100 – 150 g/m <sup>2</sup> afhængig af underlagets struktur
Tørretid (+20 °C):	Ca.30 - 60 min. på ikke sugende underlag. Ca. 60 - 120 min. på træbaserede pladeunderlag.
Råstofindhold:	Polyacrylatdispersion med tilslag af kvartsand.
EMICODE:	EC 1 PLUS.
GISCODE:	D 1 = opløsningsmiddefri.
Egnet til gulvvarme:	Ja.
Lagring:	Frostfrit over 5 °C. Kan lagres ca. 12 måneder i rumtemperatur i uåbnet emballage. Tidligere åbnede dunke lukkes omhyggeligt. Overskydende primer skal anvendes indenfor få dage. Opbevares utilgængeligt for børn.
MAL-kode (1993):	00-1