


## PRODUKTDATABLAD

# Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Gulvlim med meget lang monterings- og virkeligt aggressivt hug



### PRODUKTBEKRIVELSE

Gulvlim med meget lang monterings- og virkeligt aggressivt hug. Velegnet til de fleste typer PVC- og tekstile belægninger.

### ANVENDELSE

- PVC
- Tekstil

### EGENSKABER

- Meget lang monterings- og virkeligt aggressivt hug
- Velegnet for hulkil-montering
- Kan varmeaktiveres
- Indeholder ikke APEO
- Kontorstolefast

### MILJØINFORMATION

- VOC emission RTS M1
- EPD
- DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020-2.0.0 og 2023: Produktet overholder krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.
- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri både inde og ude.

### GODKENDELSER / STANDARDER

Wheelmark certifikat

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Copolymer akryl dispersion
Emballage	10 liter plastik spand
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato og ved opbevaring i minimum +10 °C i godt lukkede emballager. Produktionsdato angivet på emballage (uge/år).
Opbevaringsforhold	Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C og over +30 °C.
Farve	Lys gul
Densitet	1300 kg/m <sup>3</sup>
Tørstofindhold vægt	Ca. 78 %
Viskositet	Ca. 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C

#### Produktdatablad

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

November 2022, Version 01.01

020512030110000019

## ANVENDELSE

<b>Forbrug</b>	1 liter / 3-6 m <sup>2</sup> .		
<b>Afkast</b>	<b>Material</b>	<b>Sugende undergulv</b>	<b>Ikke-sugende undergulv</b>
	Homogent PVC	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Vinyl m. skumbagside	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Tekstil	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	
<b>Temperatur på underlaget</b>	+18 °C til +23 °C og 20–70 % rf. Betingelserne skal opretholdes i mindst 96 timer (4 dage) for et optimalt resultat.		
<b>Fugtindhold i underlaget</b>	Restbyggefugt for beton må ikke overstige 85 % og fugtindhold i spånplade bør være fra 8-12 %.		
<b>Anvendelsestid</b>	Samlingstid, ca. 0-30 minutter; Eftermonteringstid, 30-80 minutter. Limen kan varmeaktiveres i op til 240 minutter.		

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Ved brug af Casco® Floor Expert CascoProff HighTack på nystøbt beton anbefaler vi minimum 10 mm selvudflydende spartelmasse.
- Ved brug af materialer med en bagside, der har været slebet er det vigtigt at vide, at materialet altid skal monteres i våd lim, og at monteringsiden for denne type materiale må ikke overstige 45 minutter.
- Casco® Floor Expert CascoProff HighTack ikke er egnet til linoleum.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

Før installation af belægningen sørg for at underlaget er tørt, tryk- og trækfast samt plant og permanent tørt.

Følg i øvrigt belægningsleverandørens krav til underlaget.

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

#### SUGENDE UNDERLAG

1. Fordel limen med en tandspartel. Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monteringsiden. Vær opmærksom på undergulvets sugesevne.
2. Monter belægning med det samme eller efter meget kort åbningstid og gnid grundigt for at presse al luft

3. Sørg for at der fuld afsmitning til hele belægningens bagside.

#### IKKE-SUGENDE UNDERLAG

For det bedste resultat skal du skabe et sugende undergulv ved at bruge en selvudflydende spartelmasse med lavt svind og god vedhæftning til undergulvet. Byg et lag op på 2-3 mm. Følg limningsvejledningen ovenfor for "sugende underlag".

Hvis det ikke er muligt at bruge en udjævningsmasse, skal du bruge følgende metoder. For at undgå blærer på et ikke-sugende underlag er det vigtigt, at så meget vand som muligt er fordampet fra limen før montering af belægningen. Lad limen tørre, indtil fingerprøverne ikke viser nogen limrester.

1: Fordel limen med en tandspartel (6108, 6118). Anvend fremgangsmåde 2A eller 2B.

2A: Monter belægningen i våd lim og sørg for, at der er en god befugtning (afsmitning) af belægningen. Træk belægningen op og lad limen "lufte"/tørre i cirka 20-30 minutter og læg derefter belægningen på ned igen.

2B: Påfør limen og vent i 30-40 minutter. Monter derefter belægningen i den halvtørrede lim.

3: Gnid grundigt for at presse al luft ud for at opnå en god kontakt mellem lim og belægning. Brug en tæpperulle for det bedste resultat. Sørg for, at hele belægningen har god kontakt med limen.

### ANVENDELSE

Værktøj: Tandspartel i hårdt materiale eller metal 6108 / 6118

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør påføringsværktøj med vand, inden limen er tørret. Tørret lim kan opløses i sprit.

#### Produktdatablad

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

November 2022, Version 01.01

020512030110000019

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



### Produktdatablad

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack  
November 2022, Version 01.01  
020512030110000019

CascoFloorExpertCascoProffHighTack-da-DKASCOFE-(11-2022)-1-1.pdf