



PRODUKTDATABLAD

DYRUP LET SPARTEL VÅDRUM

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Let Spartel Vådum er en færdigblandet vådrumsspartel med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad. Anvendes til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i vådrum samt på steder, hvor der forventes at være høj fugtighed. Kan anvendes til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN13963 (3A). Spartelmassen er ikke at betragte som en vådrumssikring, hvorfor vådrumssikring må foretages efterfølgende i henhold til gældende regler.
Kan påføres i en lagtykkelse fra op til 3 mm uden revnedannelse.

Tekniske data

Bindemiddel:	Acryldispersion
Partikelstørrelse:	Ca. 0,2 mm
Påføring:	Spartel.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperature være over 15°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Tørretid:	8-10 timer, afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m.
Rækkeevne:	1m ² /liter ved 1 mm lagtykkelse.
Standardkulør:	Lys grå
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Begrænset holdbarhed efter åbning. Opbevares frostfrit
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- Løstsiddende materiale fjernes til fast bund. Kraftigt sugende bund grundes med DYRUP Microdispers eller DYRUP Microdispers ekstra.
- Et eller flere lag alt efter underlag og udfaldskrav. Spartelmassen skal grundes inden videre behandling.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP LET SPARTEL VÅDRUM

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP LET SPARTEL VÅDRUM