

Ambiance Superfinish halvblank

Maj 2014

Produktbeskrivelse

Ambiance Superfinish halvblank er en unik polyuretanforstærket acryl-plastemalje med ekstrem god sammenflydning, høj overfladestyrke og ridsefasthed. Anvendes til indendørs maling af døre, karme, fodlister, samt på rustgrundet jern og metal. Produktets høje overfladestyrke gør den særlig velegnet til maling af fx køkkenlåger og indvendig i køkken-skabe.

Behandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Ubehandlet træ

Knaster og harpiksholdige områder isoleres med Original Knastlak. Spartling udføres med Acrylspartel. Hele fladen grundmales herefter med Original Hæftegrund. Der færdigmales 2 gange med Ambiance Superfinish halvblank.

Tidligere malede flader

Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Løstsiddende malinglag fjernes. Blanke flader matslibes. Spartling udføres med Acrylspartel. Bort træ og spartlede flader pletgrundes med Original Hæftegrund, fortyndet med ca. 10% vand. Hele fladen grundmales herefter med Original Hæftegrund. Der færdigmales 2 gange med Ambiance Superfinish halvblank.

Jern og metal

Jern/stål afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Stål afrenses ved sandblæsning til forbehandlingsgrad SA 2 1/2 eller ved skrabning/stålbørstning til forbehandlingsgrad St 2. (ISO 8501-1). Rent jern/stål affedtes inden der grundmales.

Der grundmales normalt 2 med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer. Færdigmaling minimum 2 gange med Ambiance Superfinish halvblank.

Ambiance Superfinish halvblank anvendes kun til indendørs færdigmaling af jern i korrosionskategori C1-C2. (EN ISO 12944)

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Acryl/Polyurethan

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 40 - halvblank

Rækkeevne: 8-10 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 6 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Base White, Base, Medium, Base Clear

Emballage størrelse: 1, 2,5 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-3

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 99 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.