

Murtex Acrylic

Produktbeskrivelse

Murtex Acrylic er en helmat, diffusionsåben facademaling til facader af beton, porebeton, puds, teglsten, cementfiberplader, samt tidligere dispersionmalede overflader. Murtex Acrylic har særdeles gode vand- og smudsafvisende egenskaber, samt en høj kulør- og glans bestandighed.

- Høj kvalitets 100% akrylmaling
- Helmat og ensartet overfladefinish
- Høj alkalibestandighed - Reducerer effektivt kalk/salpeterudtræk
- Karbonatiseringsbremsende - Yder høj beskyttelse mod CO₂ indtrængning
- Høj kulørbestandighed og langtidsholdbar overfladebeskyttelse

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger.

Nybehandling:

Nyt, ubehandlet puds, beton, porebeton, cementfiberplader og teglsten grundes med Profesional Mikrodispers. Der færdigmales 2 gange med Murtex Acrylic.

Vedligeholdelse:

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Blanke flader matslibes. Let smitende og sugende flader grundes med Professional Microdispers. Der færdigmales 2 gange med Murtex Acrylic.

Ujævnheder, huller og revner spartles med cementspartelmosse. Pletgrundning af reparationer udføres med Professional Microdispers. Herefter pletmales med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand. Der færdigmales 2 gange med Murtex Acrylic.

Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretid.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Type: Akryl Dispersion

Glans: 3 - helmat

Rækkeevne: Nymaling 4-6 m²/liter.

Rækkeevne: Ommaling 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Vægtfylde: 1,3 kg/l

Tørstofindhold: Ca. 42-45 % Vol.

Vanddampdiffusion: V2 middel Sd = 0,5 m
(DIN EN 1062)

Vandtæthed: W3 lav < 0,1 kg/m²·h^{0,5}
(DIN EN 1062)

CO₂ diffusionsmodstand: C1 Høj Sd >50 m
(DIN EN 1062)

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Sort, Base White, Base Medium, Base Clear.

Emballage størrelse: 1, 2,5L og 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003

For mere information se www.nordicecolabel.org

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev: Januar 2020



AKZO NOBEL DECO A/S. Tel 32 69 80 00

VIGTIGT Oplysningerne og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftligt bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.