

Murtex Siloxane

Produktbeskrivelse

Murtex Siloxane er en helmat, diffusionsåben og meget vejrbestandig facademaling til mineralske facader som puds, beton, tegl, mm. og er desuden velegnet på ældre silikatmalede overflader og dispersionsmalinger. Murtex Siloxane har særdeles gode vand- og smudsafvisende egenskaber og en høj kulørbestandighed.

- Helægte Siloxane facademaling*
- Giver en helmat og ensartet finish
- Meget diffusionsåben
- Meget vandsafvisende overflade
- Hindrer fugt- og vandindtrængning
- Langtidsbeskyttelse mod begroninger
- Meget fyldig og høj dækkraft
- Meget gode påføringssegenskaber

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fri for begroninger, samt fast og bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og genemtørt (ensartet hvidtør). Nye pudsoverflader skal være afhærdede min. 4 uger inden malebehandling. Ubehandlet puds, beton, letbeton grundes med Murtex Waterproof eller Professional Microdispers. Der færdigmales 2 gange med Murtex Siloxane.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne og smittende underlag nedvaskes til ren, fast og smittefri bund. Sugende overflader grundes med Murtex Waterproof eller Professional Microdispers. Der færdigmales 1-2 gange med Murtex Siloxane

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke malingen i direkte solskin eller på overflader opvarmet af solen, eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Påfør ikke produktet ved temperaturer i luft eller underlag på under +5°C. eller over max. +25°C. Den relative luftfugtighed skal være mellem 40-80% RF. (65% RF optimalt) under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



AKZO NOBEL DECO A/S. Tel 32 69 80 00

VIGTIGT Oplysningerne og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftligt bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Silikoneharpiks emulsion, -
*(opfylder Fr Std: FD T30-808 10C)

Glans: 3 - helmat

Rækkeevne: Nymaling 4-6 m²/liter.

Rækkeevne: Ommaling 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Vægtfylde: 1.3 kg/l

Tørstofindhold: Ca. 52-55 Vol %

Vanddampdiffusion: V1 høj Sd = < 0,14 m (0,05)
(DIN EN 1062)

Vandtæthed: W3 lav < 0,1 kg/m²·h^{0,5}
(DIN EN 1062)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: BW Hvid, BM, BC

Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC

Rev: Januar 2020