



Materialebeskrivelse

MBK typebetegnelse Plastalkyd Vinduesmaling.

Beskrivelse Vandig dækkende Vinduesmaling på basis af plastalkyd tilsat indkapslede fungicider.

Anvendelsesområder Udvendigt på vinduer. Både på nye og tidligere behandlede overflader. Er også velegnet til indersiden (false) af vinduer og yderdøre.

Egenskaber Særligt velegnet til tidligere behandlede overflader samt nedslidt og ældet træværk. Minimal klæbning hvilket gør den ideel til vinduer. Fuldt dækkende og derfor velegnet til farveskift, skjuler træets åretegning uden at sløre træstrukturen.

Er diffusionsåben, UV-resistent og vejrbestandig samt giver træet en smuds- og vandafvisende overflade. Olieindholdet giver god indtrægning og den fyldige konsistens giver særligt gode arbejdssegenskaber.

Innovativ LE-teknologi frigiver indkapslede fungicider efter behov og beskytter træværket i længere tid mod skimmel.

Produktet er mærket med Eco Label.

Basisoplysninger

Standardfarver Hvid.

Toning Hvid/LN og ZN som kan tones i Sigma Coatings' professionelle tonesystem.

Glans Ca. 25 ved 60° vinkel afhængig af nuance.

Bindemiddel Plastalkyd.

Opløsningsmiddel Vand.

Pigment Organiske og uorganiske (lysægte) pigmenter.

Tørstofindhold Vol %: ca. 34-46 afhængig af nuance.

Emballage 2,5 ltr. plastemballage.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Solid Window Aqua



Brugsanvisning

Forbrug	Ru træ Høvlet træ	Ca. 6-8 m ² /ltr. Ca. 8-10 m ² /ltr.
Krav til bunden	Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Grundrens. Glatte og hårde overflader matslibes – slibestøv fjernes. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 12% (+/- 3%).	
Temperatur og hærkning. luftfugtighed	Min. 6°C og max 25°C. samt relativ luftfugtighed på max. 80% ved påføring og Undgå at arbejde i direkte sollys.	
Omrøring	Omrøres før brug.	
Fortynding	Skal normalt ikke fortyndes.	
Påføring	Pensel og rulle.	
Systemer	<u>Nyt, ubehandlet træ</u> Grundes med Sigmalife Aqua DK Primer. Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Window Aqua. <u>Nyt tryk- & vakuumbehandlet træ</u> Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Window Aqua. <u>Vedligeholdelse:</u> Færdigbehandles 2 gange med Solid Window Aqua. For at opnå en bedre holdbarhed anbefales en mellemstrygning med Solid Basecoat Aqua. Opnå som minimum 60µ tør lagtykkelse	
Tørretider	Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50%. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Berøringstør ca. 1 time. Overmalbar ca. 6 timer. Gennemtør/hærdet efter ca. 4 uger.	

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Rengøring værktøj Vand tilsat grundrens.

Yderligere oplysninger

Holdbarhed 3 år ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

Sikkerhed Se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



EU Ecolabel: DK/044/003

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.